

LEGENDA DELLE PATOLOGIE DI DEGRADO

- 1. Alveolizzazione
- 2. Alterazione cromatica
- 3. Corsta
- 4. Decoesionamento
- 5. Degradazione differenziale
- 6. Degrado elementi lignei
- 7. Deposito superficiale
- 8. Distacco
- 9. Erosione con polverizzazione
- 10. Fratturazione o fessurazione
- 11. Incrostazione
- 12. Lacuna
- 13. Macchie metalliche
- 14. Mancanza
- 15. Ossidazione
- 16. Pellicola
- 17. Scagliatura
- 18. Stuccatura
- 19. Tracce di verniciatura
- 20. Vegetazione senza consistenti apparati radicali
- 21. Vegetazione con apparati radicali
- 22. Efflorescenza
- 23. Dilavamento
- 24. Esfoliazione
- 25. Disgregazione

- a. fenomeno molto accentuato
- b. fenomeno accentuato
- c. fenomeno lieve

LEGENDA DEI CARATTERI VISIBILI DEI MATERIALI

Murature

- 1M Muratura con paramento murario costituito da arenaria, di colore giallo/rossiccio e porfido, di colore grigio; pietre di dimensioni e forma variabili, spaccate e rozzamente squadrate; angolari in arenaria, spaccati e squadrati; tessitura a corsi orizzontali per gli angolari, a corsi suborizzontali per il restante paramento; malta di connessura in calce aerea e sabbia; giunti rifluenti; presenza di stilature; tracce di intonaco rasosasso di calce aerea e sabbia.
- 2M Muratura con paramento murario costituito da calcare ammonitico di colore bianco/rosa; pietre di dimensioni e forma mediamente regolari, spaccate, rozzamente squadrate, finite a punta grossa, anche con nastrino a scalpello; tessitura a corsi orizzontali; malta di connessura in calce aerea e sabbia, giunti a filo talvolta rifluenti; tracce di intonaco rasosasso.
- 3M Muratura con paramento murario costituito da porfido, di colore grigio, e arenaria, di colore giallo e rossiccio; pietre di dimensioni e forma irregolari, spaccate; tessitura a corsi suborizzontali con presenza di zeppe; malta di connessura in calce aerea e sabbia; giunti a filo; tracce di intonaco rasosasso di calce aerea e sabbia.

Rivestimenti di intonaco

- 4I Intonaco di malta bastarda; finitura grezza; colore grigio; spessore medio non rilevabile.
- 5I Intonaco di calce aerea, cemento e sabbia fine-grossa; colore grigio chiaro; spessore medio non rilevabile; presenza di stuccature.
- 6I Intonaco di calce aerea, cemento e sabbia fine-grossa (inerti fino a 5 mm); colore grigio scuro; spessore medio 5 mm; finito a sbriccio.
- 7I Intonaco di calce aerea, cemento e sabbia fine-grossa; colore grigio scuro; spessore medio non rilevabile; finito a sbriccio.
- 8I Intonaco di calce aerea (presenza di calcinaroli), sabbia fine-media; spessore medio non rilevabile; finito con tinteggiatura di colore arancione.
- 9I Intonaco di calce aerea e sabbia fine-media; spessore medio non rilevabile; finito a frattazzo con tinteggiatura di colore giallo-ocra.
- 10I Intonaco di calce aerea e sabbia fine-media; spessore medio non rilevabile; finito a frattazzo con tinteggiatura di colore rosa nelle specchiature, bianco su angolari, marcapiano e guscia, con tracce della tinteggiatura precedente (di colore arancione).
- 11I Intonaco di calce aerea e sabbia fine-media; spessore medio non rilevabile; finito con tinteggiatura di colore grigio chiaro.
- 12I Intonaco di calce aerea e sabbia fine-media; spessore medio non rilevabile; finito con tinteggiatura di colore bianco.
- 13I Intonaco di calce aerea (presenza di calcinaroli), cemento, sabbia e inerti fino a 1 cm; colore grigio, steso in due strati, spessore medio 3 cm; finito a sbriccio; presenta delle riprese.
- 14I Intonaco di calce aerea e sabbia; colore grigio; spessore medio non rilevabile; finito a frattazzo con tracce di tinteggiatura bianca e integrazioni in malta a base di cemento.
- 15I Intonaco di calce aerea e cemento; colore grigio; spessore medio non rilevabile; finitura grezza.

Elementi lapidei

- 16L Calcare ammonitico, di colore bianco; spaccato, squadrato; finito a punta con nastrino a scalpello.
- 17L Calcare ammonitico, di colore bianco; spaccato, squadrato; finito a punta.
- 18L Calcare ammonitico, di colore bianco; spaccato, squadrato; finito a scalpello.
- 19L Arenaria, di colore giallo; spaccata, squadrata; finita a scalpello.
- 20L Arenaria, di colore giallo; spaccata e squadrata.
- 21L Calcare ammonitico, di colore bianco; spaccato, squadrato, lavorato a martellina con nastrino a scalpello.
- 22L Calcare ammonitico, di colore bianco; spaccato, squadrato; possibile elemento di recupero?
- 23L Calcare ammonitico, di colore bianco; spaccato, lavorato con scalpello e ben rifinito.
- 24L Calcare ammonitico, policromo; spaccato, squadrato; lavorato a punta, scalpello, martellina, alcuni elementi con nastrino a scalpello.
- 25L Calcare ammonitico, di colore bianco; spaccato, squadrato; lavorato a martellina.
- 26L Calcare ammonitico, di colore bianco; spaccato, squadrato; sbizzato con la punta.
- 27L Calcare ammonitico, di colore bianco/rosa/rosso; spaccato, squadrato; lavorato a martellina.
- 28L Calcare ammonitico, di colore bianco; spaccato, squadrato; lavorato a scalpello e martellina

Altri elementi materiali visibili

- 29 Elemento metallico.
- 30 Manufatto ligneo lavorato.
- 31 Manto di copertura in lamiera metallica verniciata.
- 32 Manufatto ligneo.
- 33 Manto di coperture in tegole in cemento.
- 34 Canali e pluviali in lamiera metallica.
- 35 Canali e pluviali in lamiera metallica.
- 36 Elementi impiantistici.
- 37 Manto di copertura in lamiera di rame.
- 38 Elemento ligneo.
- 39 Serramento.
- 40 Vetrata policroma, esternamente protetta da una rete metallica.
- 41 Elemento portante verticale in cemento armato (?), intonacato.
- 42 Soletta in calcestruzzo.
- 43 Camino in calcestruzzo.
- 44 Camino in metallo.
- 45 Coppi in laterizio.



PROSPETTO SUD – STATO ATTUALE